

Technisches Datenblatt

Trenn-, Schutz- und Filtervlies 300 g/m² (Polyester/Polypropylen, multicolor)

Verfestigungsart	mechanisch vernadelte Stapelfasern
Flächengewicht (DIN EN 965)	300 g/m ² +/- 10 %
Dicke (DIN EN 964-1)	2,5 mm +/- 10 %
Höchstzugkraft längs (DIN EN ISO 10319) quer	200 N/5 cm 340 N/5 cm
Dehnung längs / quer (DIN EN ISO 10319)	70 %
Stempeldurchdrückkraft (DIN EN ISO 12236)	> 1200 N (GRK II)
beständig gegen	Bitumen, Feuchtigkeit Mikroben, Bakterien, Beton, Mörtel
metallfrei	ja, detektorgeprüft
diffusionsoffen	ja
verrottungsfest	ja
Verpackung	PE – Folie

Anwendungsgebiet:

- Trenn- und Schutzlage im Gründach/Flachdach
- Trenn- und Schutzlage unter Kies und im GaLaBau